

RUST-OLEUM MATHYS

HARD HAT HEAT RESISTANT 7715 / 78 TOOTESELGITUS

01.02.06

Hard Hat kuumakindlad aerosoolvärvid põhinevad modifitseeritud alküüd silikoon vaikuldel.

Värvi iseloomustus: võib kasutada uue, puhastatud või kergelt roostes teraspindade (grillid, tuleasemed jne.) katmiseks - mõeldud väikesteks parandustöödeks – talub lühiajaliselt kuni 750 C kuumust – võib kasutada ka välistöödel

TEHNILISED ANDMED

Läige	:	siidine läige
Värvus	:	must ja alumiinium
Survet tagav aine	:	dimetüüleeter
Soovitav värvikihi paksus	:	kuiv 25 mikronit = märg 100 mikronit
LOÜ	:	633 g/l
Kuivamise aeg	puutekindel	: 1 tunni pärast
20 C / 50%	käsitlev	: 3 tunni pärast
	Ülevärvitav	: 1 tunni jooksul või 48 tunni pärast
	Lõplik tugevus	: 24 tunni pärast peale 150 C kuumutamist
Kuumakindlus	:	600 C kuiva kuumust Lühiajaliselt kuni 750 C
Teoreetiline katvus	:	2 m ² purgiga (kuivkiht 25 mikronit)

PINNA ETTEVALMISTUS

Eemaldada õli mustus ja lahtine rooste. Hästinakkunud vana värv kergelt matistada. Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv.

KASUTAMINE

Raputada purk kuni on kuulda kuulikese liikumist. Jätkata purgi raputamist ka värvimise kestel. Pihustada umbes 30 cm kauguselt. Purki hoida paralleelselt pinnaga. Katta mitu õhukest kihti mõneminutiliste vahedega. Peale kasutamist pöörata purk tagurpidi ja pihustada mõni sekund , et tühjendada klapp .

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25G Tartu E-mail. info@colorworld.ee

HARD HAT HEAT RESISTANT 7715 / 78

Värvimise tingimused

Optimaalse tulemuse saamiseks peaks õhutemperatuur olema > 0 C ja õhuniiskus $< 85\%$.

MÄRKUS

HARD HAT 7715-7778 aerosoolvärv ei vaja eelnevat pindade kruntvärviga katmist. Samuti ei tohi teda kanda pindadele, mis pole kuumakindla värviga värvitud.

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib 3 aastat.