

## RUST-OLEUM MATHYS

**DURBOCEM**

**TOOTESELGITUS**

01.02.06

Lahustibaasil värv baseerub plastiseeruvatel akrüülvaikudel.  
Sise- ja välistöödeks.

**Värvi iseloomustus:** nakkub tugevalt niiskete pindadega – saab värvida kriidiga värvitud pindu – nakkub tugevalt tsemendibaasil pindadega – sisaldab tsementi ja on seetõttu eriti sobiv niiskete pindade värvimiseks – on ülevärvitav PARACEM` iga, kui pind on kuivanud.

### KASUTUSALAD

Niiskete seinte ja keldrite värvimiseks

### TEHNILISED ANDMED

Läige	: matt (2%)
Värvus	: valge
Tihedus	: 1,24-1,28 g/cm <sup>3</sup>
Kuivaine sisaldus	: mahus 38 – 40% Kaalus 61 - 63%
Soovitav värvikihi paksus	: märg kiht 500 mikronit ( 2 m <sup>2</sup> /l) Kuiv kiht 200 mikronit ( 2 m <sup>2</sup> /l)
LOÜ	: max 500 g/l, segul max.500 g/l
A/i kategooria toodete lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) EÜ lubatud piirsisaldus on 600 g/l 2007 a. ja 500g/l 2010 a.	
Leektäpp	: >39 C
Kuivamise aeg 20 C / 50%	
Puutekindel	: 2 tunni pärast
Käsitletav	: 2 tunni pärast
Ülevärvitav	: 24 tunni pärast
Lõplik tugevus	: 24 tunni pärast
Teoreetiline katvus 1,5 – 3 m <sup>2</sup> /l.	

### PINNA ETTEVALMISTUS

Kriidiga värvitud pinnad harjata terasharjaga puhtaks. Vee läbijooksu kohad tuleb teha vettpidavaks, spetsiaalse kiirelt kõveneva tsemendiseguga. Seejärel lasta pindadel kuivada.

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25g Tartu E-mail: [info@colorworld.ee](mailto:info@colorworld.ee)

## **DURBOCEM**

### **KASUTAMINE**

Värv peab olema korralikult läbi segatud enne värvimise alustamist.

### **VÄRVIMINE JA LAHUSTAMINE**

Pintsliga	: ja, keskmise tugevusega , mitte lahustada
Rulliga	: ja, mohäär rulliga , mitte lahustada
Õhuga pihustamine	: ei
Kõrgsurvega pihustamine	: ei
Tööriistade pesemine	: white spirit

### **VÄRVIMISE TINGIMUSED**

Värvida väga hästi ventileeritud kohas

### **MÄRKUSED**

- 1. kiht: pind immutada keskmise tugevusega pintsliga, halvas seisukorras seinad immutada küllastumiseni. 2. kiht : peale 24 tundi pintsliga peale kanda.
- Spetsiifilist värvimiste ( nt. koobaste) korral peab peale värvimist tagama hea ventilatsiooni umbes nädala jooksul.
- DURBOCEM ei hoia ära salpeeter soolade ladestumist, ei hoia ära põhjavee läbitungimist ja pole seetõttu kasutatav veekindlust tagava värvina

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib 2 aastat.