

## RUST-OLEUM MATHYS

### HARD HAT AEROSOL TOPCOAT 2500 TOOTESELGITUS

01.02.06

**Hard Hat 2500** aerosoolvärvid põhinevad kiireltkuivavatel akrüül vaakudel. Toode on mitte kolletuv

**VÄRVI ISELOOMUSTUS:** kasutatavad väiksemateks parandustöödeks – võib kanda otse vasele, messingile, pronksile, alumiiniumile, kroomile - kattevärviks HARD HAT floresseeruvatele värvidele ja metallikvärvidele – sisetöödeks – välistöödeks kerges tööstuspiirkonnas normaalse niiskuse juures.

#### TEHNILISED ANDMED

Läige	:	kõrgläige
Värvus	:	värvitu
Survet tagav aine	:	dimetüüleeter
Soovitav värvikihi paksus	:	kuiv 15 mikronit = märg 60 mikronit
LOÜ	:	662 g/l
Kuivamise aeg puutekindel	:	15 minuti pärast
20 C / 50% käsitletav	:	30 minuti pärast
Ülevärvitav	:	1 tunni jooksul või 48 tunni pärast
Lõplik tugevus	:	3 päeva pärast
Kuumakindlus	:	100 C kuiva kuumust
Teoreetiline katvus	:	3,5 m2 purgiga ( kuivkiht 15 mikronit)

#### PINNA ETTEVALMISTUS

Eemaldada õli mustus ja lahtine rooste. Hästinakkunud vana värv kergelt matistada. Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv.

#### KASUTAMINE

Raputada purk kuni on kuulda kuulikese liikumist. Jätkata purgi raputamist ka värvimise kestel. Pihustada umbes 25 cm kauguselt. Purki hoida paralleelselt pinnaga. Katta mitu õhukest kihti mõneminutiliste vahedega.

Peale kasutamist pöörata purk tagurpidi ja pihustada mõni sekund , et tühjendada klapp .

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25G Tartu E-mail. [info@colorworld.ee](mailto:info@colorworld.ee)

## **HARD HAT TOPCOAT 2500**

### **VÄRVIMISE TINGIMUSED**

Optimaalse tulemuse saamiseks peaks õhutemperatuur olema üle 0 C ja õhuniiskus <85%.

### **MÄRKUS**

Heledamad toonid vajavad heledamat kruntvärvi.

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib 5 aastat.

