

## RUST-OLEUM MATHYS

### HARD HAT AEROSOL TOPCOATS 2100 TOOTESELGITUS

01.02.06

**Hard Hat 2100** aerosoolvärvid põhinevad kiireltkuivavatel kergetel sojaõli alküüdidel. Toode baseerub tina ja kroomivabadel pigmentidel.

**Värvi iseloomustus:** kasutatavad väiksemateks parandustöödeks – võib kasutada **ainult Hard Hat 2169/2182 krunditud pindadele** või korralikult ettevalmistatud värvitud pindadele – sisetöödeks – välistöödeks kerges tööstuspiirkonnas normaalse niiskuse juures.

#### TEHNILISED ANDMED

Läige	:	kõrgläige, v.a. 2190 ja 2178 matt
Värvus	:	vaata värvikaarti
Survet tagav aine	:	dimetüüleeter
Soovitav värvikihi paksus	:	kuiv 25 mikronit = märg 100 mikronit
LOÜ	:	842 g/l
Kuivamise aeg	puutekindel	: 15 minuti pärast
20 C / 50%	käsitlev	: 30 minuti pärast
	Ülevärvitav	: 1 tunni jooksul või 48 tunni pärast
	Lõplik tugevus	: 7 päeva pärast
Kuumakindlus	:	100 C kuiva kuumust ( 65 C juures võib laiguti maha kooruda)
Teoreetiline katvus	:	2,5 m2 purgiga ( kuivkiht 25 mikronit)

#### PINNA ETTEVALMISTUS

Eemaldada õli mustus ja lahtine rooste. Hästinakkunud vana värv kergelt matistada. Värvimata kohad kruntida HARD HAT 2169/2182. Värvitav pind peab olema puhas ja kuiv.

#### KASUTAMINE

Raputada purk kuni on kuulda kuulikese liikumist. Jätkata purgi raputamist ka värvimise kestel. Pihustada umbes 25 cm kauguselt. Purki hoida paralleelselt pinnaga. Katta mitu õhukest kihti mõneminutiliste vahedega. Peale kasutamist pöörata purk tagurpidi ja pihustada mõni sekund , et tühjendada klapp .

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25G Tartu E-mail. [info@colorworld.ee](mailto:info@colorworld.ee)

## **HARD HAT TOPCOATS 2100**

Optimaalse tulemuse saamiseks peaks õhutemperatuur olema üle 0 C ja õhuniiskus <85%.

### **MÄRKUS**

Heledamad toonid vajavad heledamat kruntvärvi.

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib 5 aastat.