

Aerosool 2185 on tsingirikas kruntvärv mis põhineb epoksüüd estervaikudel. Ta sisaldab puhast tsinki ja annab pinnale katoodkaitse.

KASUTAMINE : uute ja puhastatud teraspindadele ja galvaniseeritud terasele; mõeldud väikeste pindade katmiseks; ülevärvitav „mitte seebistuvate” värvidega; võib kasutada krundina või ainsa kaitsekihina kerges tööstuspiirkonnas , korrodeerivas keskkonnas ja kõrge niiskusega piirkonnas.

TEHNILISED ANDMED

Läige	: matt
Värvus	: hall
Survet tagav aine	: dimetüüleeter
Soovitav kihi paksus	: märg kiht 100 mikronit 1,4 m ² /purgiga kuiv kiht 35 mikronit 1,4 m ² /purgiga
VOC	: 890g/l
Kuivamise aeg puutekindel	: 10 minuti pärast
20 C juures / 50% käsitletav	: 30 minuti pärast
ülevärvitav	: 1 tunni jooksul või pärast 48 tundi
lõplik kuivamine	: 7 päeva pärast
Kuumakindlus	: 450 C (kuiv kuumus)

PINNA ETTEVALMISTUS

Eemaldada mustus, õli ja lahtine rooste. Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas.

KASUTUSJUHEND

Eemaldad kork ja raputada purki vähemalt 1 minut kuni on kuulda kuulikese liikumist. Purki tuleb raputada korralikult ka kasutamise ajal. Pihustada umbes 25 cm kauguselt. Peale kanda korralik kiht ja vältida nn. kuiva pihustamist. Kogu pind peab olema kaetud ühtlase märja kihiga. Värvimise lõppedes keerata purk tagurpidi ja pihustada 2-3 sekundit, et puhastada klapp.

VÄRVIMISTINGIMUSED

Hea tulemuse saamiseks peaks relatiivne õhuniiskus olema <85% ja õhutemperatuur üle 0C .

Originaalpakendis (avamata purgis) kuivas ja jahedas hoides säilib 3 aastat

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25g Tartu E-mail: info@colorworld.ee