

RUST-OLEUM MATHYS

PRIMER 44 HS

TOOTESELGITUS

01.02.06

Lahustipõhine impregneeriv kruntvärv põhineb kloreeritud kummil.

Värvi iseloomustus: suur nakkevõime – mitteseebistuv – elastsus - suurepärase UV-kindlus .

KASUTUSALAD

Fikseerivaks ja nakkekrundiks poorsetele ja värvimata mineraalsetele pindadele.

TEHNILISED ANDMED

Läige : läikiv 90%
Värvus : hall
Tihedus : 1,07-1,11 g/cm³
Kuivaine sisaldus : mahus 30 - 34 %
kaalus 43 - 47%
Soovitav kihi paksus : märg 100 mikronit (10 m²/l)
kuiv 32 mikronit (10 m²/l) lahustamata
LOÜ : max.599 g/l lahustamata, segul max 599 g/l
A/i kategooria toodete lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) EÜ lubatud piirnormid on
600 g/l 2007 a. ja 500 g/l 2010 a
Leektäpp : 41 C
Kuivamise aeg 20 C / 50%
Puutekindel : 1 tunni pärast
Käsitlev : 1 tunni pärast
Ülevärvitav : 12 tunni pärast
Lõplik kuivamine : 24 tunni pärast
Katus 5 - 10 m² sõltuvalt pinna poorsusest ja värvimise viisist.

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25g Tartu E-mail: info@colorworld.ee

PRIMER 44 HS

PINNA ETTEVALMISTUS

Puhastada pinnad mustusest. Kui puhastatav pind on akrüülvärvidega värvitud, siis tuleb kasutada PEGAFIX-i. Värv võib kahjustada akrüülvärviga värvitud pindu.

KASUTAMINE

Värv peab olema enne kasutamist korralikult läbi segatud.

VÄRVIMINE JA LAHUSTAMINE

Pintsliga	: ja , kõik pintslitüübid
Rulliga	: ja , kõik rullitüübid
Õhuga pihustamine	: ja , mitte lahustada
Kõrgsurvega pihustamine	: ja , otsik 18, surve 200 bar
Tööriistade pesemine	: THINNER 22

VÄRVIMISE TINGIMUSED

Värvida kuivas ja hästiventileeritud kohas.

MÄRKUSED

- Kruntvärv on kasutamiskvalmis, **mitte lahustada**
- Pöörduv värvimissüsteem s.t. värv lahustub oma enese lahustis.

Originaaltaaras kuivas ja jahedas hoides säilib 2 aastat.

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25g Tartu E-mail: info@colorworld.ee