

RUST-OLEUM MATHYS

MURFILL WATERPROOFING COATING

TOOTESELGITUS 01.02.06

Elastne ja veekindel värv põhineb veeslahustuvatel kõrgetel polümeeridel.

Sise- ja välistöödeks. Seinte ja fassaadide värvimiseks.

Värvi iseloomustus: elastsus 400% - veekindel ja veeauru läbilaskev -
Suurepärase vastupidavus nii normaalses kui ka tööstuspiirkonnas –
Kaitseb raudbetooni korrodeerumise ja karboniseerumise eest – võib kasutada koos
MURFILL kangaga aktiivpragude värvimisel.

TEHNILISED ANDMED

Läige	:	satiin-matt
Värvus	:	valge + standart toonid + toonitav
Tihedus	:	1,33 - 1,37 g/cm ³ (valge)
Kuivaine sisaldus	:	mahus 47-50 % kaalus 60-63 %
Soovitav värvikihi paksus	:	märg kiht 300 mikronit (400 g/m ²) kuiv kiht 140 mikronit (400 g/m ²)
Leektäpp	:	ei ole tuleohtlik
LOÜ	:	max. 25 g/l, segul max 25 g/l
A/i kategooria toodete lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) EÜ lubatud piirsisaldus on 140 g/l 2007 a. ja 140 g/l 2010 a.		
Kuivamise aeg	puutekindel	: 45 minuti pärast
20 C / 50 %	käsitletav	: 8 tunni pärast
	ülevärvitav	: 24 tunni pärast
	lõplik kuivamine	: 2 päeva pärast

KATVUS

Kanga kasutamisel 1,3 kg/m²
300- 600 g/m² olenevalt pinnast ja värvimise viisist

Värvimise tingimused

Õhutemperatuur > 5 C ja õhuniiskus < 80%

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25g Tartu E- mail: info@colorworld.ee

MURFILL WATERPROOFING COATING

PINNA ETTEVALMISTUS

Murfilli võib otse kanda vanadele heas korras värvitud pindadele peale nende korralikku puhastamist. Kriidiga värvitud pinnad tuleb eelnevalt kruntida PRIMER 44 või PEGAFIX-iga.

Uued värvimata pinnad :

Poorsed pinnad kruntida PRIMER 44 mida lahustada 30% THINNER 22-ga või PEGAFIX-iga.

Siledad või mittepoorsed pinnad katta esmalt PEGALINK-i või NOXYDE-ga mida lahustada 25% veega.

Praad < 0,5 mm täita MURFILL WATERPROOFING COAT-iga

Praad > 0,5 mm täita ELASTOFILL-i või MUR-FILLER-iga

Aktiivpraod katta MURFILL kangaga

VÄRVIMINE JA LAHUSTAMINE

Pintsliga	: ja, katta paks kiht , mitte lahustada
Rulliga	: ja, katta paks kiht , mitte lahustada
Õhuga pihustamine	: ei
Kõrgsurvega pihustamine	: ja, otsik 18-23, surve 200bar vajadusel lisada vett 2-5%
Tööriistade puhastamine	: veega

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib 2 aastat.