

## RUST-OLEUM MATHYS

### PARACEM

### TOOTESELGITUS 01.02.06

Akrüülvärv sise- ja välistöödel kasutamiseks. Uute ja vanade pindade nagu müüritised, krohv, betoon, puit- ja kipsplaadid.

**Värvi iseloomustus:** kõrge vastupidavus – suurepärase seebistumiskindluse – suur kattevõime – veeauru läbilaskev – vihma poolt raskesti läbitav – suurepärase ilmastikukindlus.

#### TEHNILISED ANDMED

Läige	:	satiin-matt
Värvus	:	valge + standart värvid + toonitav
Tihedus	:	1,5g/cm <sup>3</sup>
Kuivaine sisaldus	:	mahus 46 % Kaalus 64 %
Soovitav värvikihi paksus	:	märg kiht 100 mikronit ( 10 m <sup>2</sup> /l) Kuiv kiht 45 mikronit ( 10m <sup>2</sup> /l)
LOÜ	:	max. 55 g/l, segul max. 55g/l
A/c kategooria toodete lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) EÜ lubatud piirsisaldus on 75 g/l 2007 a. ja 40 g/l 2010 a.		
Leektäpp	:	ei ole tuleohtlik
Kuivamise aeg	puutekindel :	40 minuti pärast ( 10 m <sup>2</sup> /l)
20 C / 50%	käsitlevat :	2 tunni pärast (10 m <sup>2</sup> /l)
	Ülevärvitav :	4 tunni pärast ( 10 m <sup>2</sup> /l)
	Lõplik kuivamine :	1 päeva pärast

#### VÄRVIMISE TINGIMUSED

Õhutemperatuur >5 C ja õhuniiskus <80%.

#### PINNA ETTEVALMISTUS

Pind peab olema suhteliselt kuiv ja stabiilne ning korralikult puhastatud. Sambla olemasolul kasutada sambla eemaldamiseks ettenähtud vahendeid. Poorsed pinnad katta eelnevalt PARAFIX-iga või PEGAFIX/PARACEM (25/75).väga siledad tellised kruntida eelnevalt NOXYDE-ga millele lisada 25% vett või kasutada PEGALINK-i.

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25g Tartu E- mail: [info@colorworld.ee](mailto:info@colorworld.ee)

## **PARACEM**

Vanad kriidiga värvitud pinnad tuleb peale puhastamist esmalt katta PEGAFIX-iga.

Praod ja mõrad täita ELASTOFILL-iga. Pinnad matistada ja puhastada.

Kanda peale 1-2 kihti PARACEM-i.

Värvi tuleb enne värvimise alustamist ja värvimise ajal korralikult segada.

## **VÄRVIMINE JA LAHUSTMINE**

Pintsliga	: ja , lapiku pintsliga
Rulliga	: ja , kasutada vesidispersioonvärvide rulli
Õhuga pihustamine	: ja, lahustada veega 3-5 %
Kõrgsurvega pihustamine	: ja, otsik 13-18, surve 180 bar
Tööriistade puhastamine	: veega
Lahustamine	: <b>välisöödel mitte lahustada</b> sisetöödel lisada vett 5-10%

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib 2 aastat.