

DACFILL TOOTESELGITUS

01.05.08

Dacfill põhineb vees lahustuvatel akrüülvaikudel.

Värvi iseloomustus: elastne - 100% veekindel – veeauru läbilaskev – suurepärase vastupidavus ilmastiku- ja temperatuurimuutuste vastu – suurepärase UV-kindlus – Moodustab abrasiioonikindla kummitaolise ühtlase kihi. Kiht on isekustuv ja põleb väga halvasti. Mehaanilise tugevuse lisamiseks kasutatakse Dacfill kangast.

KASUTUSALAD

Katuste, korstnajalgade, jne. veekindluse tagamiseks.

TEHNILISED ANDMED

Läige	:	matt, 8%
Värvitoonid	:	pärlihall, punane, terrakotta, roheline, must, valge
Tihedus	:	1,49-1,55 g/cm ³
Kuivaine sisaldus	:	mahus 57-60 % Kaalus 71-74 %
Soovitav värvikihi paksus	:	märg kiht 1000 mkm (1,5 kg/m ²) Kuiv kiht 600 mkm (1,5 kg/m ²)
Leektäpp	:	pole tuleohtlik
Veeauru läbilaskvus	:	=560
Märkus	:	toode omab BUTGB heakskiitu
LOÜ	:	5 g/l
LOÜ valmis segul	:	5 g/l
A/i kategooria toode lenduvate orgaanilist ühendite (LOÜ) lubatud piirmäär EÜ on 140 g/l 2007 a. ja 140 g/l 2010 a.		
Kuivamise ajad 20 C / 50%	:	
Puutekindel	:	2 tunni pärast
Käsitlev	:	6 tunni pärast
Ülevärvitav	:	24 tunni pärast
Teoreetiline katvus	:	1. 1 kihi katvus 0,6-1,5 kg/m ² (sõltuvalt pinnast) 2. järsud katused (ilma kangata)1,3-2,5 kg/m ² 3. väikese kaldega katused (kangaga)2,5-3 kg/ m ²
Praktiline katvus sõltub kaetava pinna poorsusest, ebatasasusest ja värvikadudest.		

PINNA ETTEVALMISTUS

Pind peab olema kuiv ja puhas mustusest , tolmust, kivikestest. Täida praod **Elastofill-iga**. Aktiivpraod tuleb katta **Dacfill sildamiskangaga**.

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25G Tartu E-mail. info@colorworld.ee

DACFILL

Kasuta pindade kruntimiseks ühte järgmistest variantides:

- * poorne betoon, kõva PVC, polüester - Primer 44
- * väga sile betoon - NOXYDE (lahustatud 25% veega)
- * teraspinnad ka roostes - NOXYDE

Üle 1 aasta vanad katuse ja bituumen materjalid võib katta otse Dacfill-ga.

Tsink, galvaniseeritud, vask, plii ja alumiiniumpinnad võib katta Dacfill-ga peale nende Puhastamist ja kergelt matistamist.

KASUTAMINE

Enne kasutamist tuleb materjalid korralikult läbi segada.

VÄRVIMINE JA LAHUSTAMINE

Pintsel	: ja, kasuta lapikut pintslit, vajadusel lisa pisut vett
Rull	: ja pika karvaga rull, vajadusel lisada pisut vett
Õhuga pihustamine	: ei soovitata
Kõrgsurvega pihustamine	: ja, otsik 18-23, surve 220 bar
Tööriistade puhastamine	: veega

VÄRVIMISE TINGIMUSED

- * Kuiv ilm, piisab kergest tuulest või päikesepaistest.
- * Minimaalne temperatuur 5 C
- * Maksimaalne relatiivne niiskus 80%

MÄRKUSED

- kasuta Dacfill kangast tuleb kasutada kallete puhul **alla 5%** või juhul kui on oodate katusematerjalide liikumist.
- Stagneeruva vee olemasolul tuleks nendes kohtades Dacfill-i kaitsta, kattes ühe kihi Coating PRT (100g/m²).
- Mitte katta pigile, pehmele PVC-le, või **alla 1 aasta vanustele** bituumenmaterjalidele.

Originaaltaaras kuivas ja jahedas hoides säilib 2 aastat.