

RUST-OLEUM MATHYS

BIOSAN SEALANT

TOOTESELGITUS

01.02.06

Veebaasil **bakteritsiidne** elastne tihenduspaste põhineb akrüüldispersioonidel.

Sise- ja välistöödeks. On mõeldud tihendamiseks, täitmiseks, liimimiseks betoonile, puidule, metallile, klaasile, kõva PVC-le, krohvile, alu-bituumenile jne.

Täiteaine iseloomustus : moodustab kummitaolise massi – elastsus >900% - talub suuri paisumisi ja deformatsioone – leelisekindel – veekindel – väga hea nakkuvusega – lihtne peale kanda – aitab hoida hügieenilist keskkonda.

TEHNILISED ANDMED

Läige	:	siidine läige
Värvus	:	valge
Tihedus	:	1,3 g/cm ³
Kuivaine sisaldus	:	mahus 64-67% kaalus 72-75%
Soovitav kihi paksus	märg	: 10 mm
	kuiv	: 6,5 mm
LOÜ	:	max. 5g/l
Leektäpp	:	pole tuleohtlik
Kuivamise aeg	puutekindel	: 3 tundi (kihi paksus 8 mm)
20 C / 50%	ülevärvitav	: 24 tunni pärast (kihi paksus 8 mm)
	Lõplik kuivamine	: 1 nädala pärast (kihi paksus 8 mm)
Teoreetiline katvus	:	10mm laiune pragu 15mm sügav = 6 jm.
Mitte kanda peale paksemat kui 10mm kihti.		

Pealekandmise tingimused

Ümbritsevad tingimused	:	õhu temperatuur >5 C, õhuniiskus <80%
Tööriistade puhastamine	:	veega, peale kuivamist on eemaldatav ainult sünteetiliste lahustitega või kraapides

Tööstusvärvid OÜ Aardla 25g Tartu E-mail: info@colorworld.ee

BIOSAN SEALANT

Eripärad

: * pragusid võib pealt siluda näpuga või märja lapiga

* täitepasta kontaktpind õhuga võiks olla maksimaalselt suur, et vesi saaks välja auruda.

* poorsete pindade puhul kasuta alati sobivat krunti

***Biosan toodete kasutamine ei välista vajadust ruume desinfitseerida.**

PINNA ETTEVALMISTUS

Praod alla 0,5 cm teha V-kujuliseks. Pragude servad kruntida Pegafix-iga või Parafix-iga. Kõva PVC kruntida Primer 44- ga, teras ja klaas lahustatud NOXYDE-ga

Originaalpakendis jahedas ja kuivas kohas hoides säilib 2 aastat.