

Veega lahustatav kahekomponentne epoksiidvärv. **Sisetöödeks.** Garaažide, laoruumide, koridoride, siseparklate, tööruumide jne **põrandate ja seinte värvimiseks.**

Värvi iseloomustus: väga tugev - erakordselt abrasioonikindel - vastupidav õlile ja lahustitele - lahustivaba - peaaegu lõhnavaba ja kergelt puhastatav.

TEHNILISED ANDMED

Läige	:	50%, poolläikiv
Värvitoonid	:	standardsed toonid + toonimine
Kuivaine sisaldus	:	mahus 48 - 50% kaalus 64 - 66%
Tihedus	:	1,45 g/cm ³ (segul)
LOÜ	:	max. 20g/l (toonimisel) 0g/l (standardsetel toonidel)
Katvus	:	1 kiht 200 - 300 g/m ² 2 kiht 300 - 400 g/m ²
Värvikihi paksus	märg	: 200 mikronit (300g/m ²)
	kuiv	: 100 mikronit (300g/m ²)
Kuivamise aeg	* tolmukindel	: 3 tundi
(20 C juures)	* ülevärvitav	: 24 tundi,(temp. 8 - 10 C 48 tundi)
(õhuniiskus <50%)	lõplik tugevus	: 7 päeva
Leektäpp	:	pole tuleohtlik

Värvimine ja värvimistingimused

Ümbritsevad tingimused	:	õhu temperatuur üle 8C, õhuniiskus <80%
Lahustamine	:	vesi
Tööriistade puhastamine	:	vesi
Kõrgsurvega pihustamine	:	ja, otsik 021 - 023, surve 220 bar 1. kiht lahustada 5-10% veega 2. kiht lahustada 5% veega
Õhuga pihustamine	:	ei
Pintsliga	:	ja, vajadusel lahustada
Rulliga	:	ja, 1. kiht lahustada max. 10% 2. kiht mitte lahustada

PEGAKOTE

Eripärad

- : * kaks komponenti tuleb mehaanilisel segada
- * **segu eluiga 2 tundi**
- * 2.kihi puhul saab 4 kg katta 10-13 m²

PINNA ETTEVALMISTUS

Pind peab olema kuiv ja puhas. PEGAKOTE saab kanda otse paljudele mineraalsetele pindadele nagu näiteks vana betoon, keraamilised plaadid, klaas,jne.Uue betooni puhul pind pesta SURFA-ETCH 108 ga, seejärel ohtralt loputada ja lasta kuivada. Poorsed pinnad katta esmalt 10-20% lahustatud PEGAKOTEga.

PEGAKOTE ei tohi kanda elastsetele pindadele.

Pakendid: 4 kg - 15 kg.

Originaalpakendis kuivas ja jahedas hoides säilib 2 aastat.